

**PART. ARAN. UNICOLOR :** 59.03.90.00.00.

**PART. ARAN. ESTAMPADO :** 59.03.90.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
<b>BASE : 22718</b>	<b>TEJIDO : Tejido Plano</b>	
<b>ANCHO:</b>	150 ± 2 cm	ASTM D3774
<b>ANCHO CORTABLE:</b>	148 ± 2 cm	ASTM D3774
<b>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):</b>	355.5 ± 26.5 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
<b>REPELENCIA AGUA :</b>	Min 70.00 e	AATCC 22
<b>ABRASION MARTINDALE - ROTURA:</b>	Min 50000.00 ci	ISO 12947-2
<b>MALLAS O PASADAS:</b>	16 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
<b>RETARDANTE LLAMA CLASE 1:</b>	CUM	NFPA 260
<b>COMPOSICIÓN :</b>	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
			CONTRACT SALUD TAPICERIA	
	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su propagación.	NFPA 260		

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22

## BENEFICIOS

- \* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Especial base con tejido de lona burda, mate y con especial toque suave.
- Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Gracias a su recubrimiento la hace muy maleable permitiendo así facilidad y agilidad en la confección.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Muy resistente ante las tensiones sometidas en los procesos de fabricación.
- No deshilacha.
- No traspasa el pegante.
- Por su construcción con Backing es una tela muy estable evitando que se deforme y su tejido quede recto en el momento del tapizado.
- Protección Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.
- Resistente a la tensión y al rasgado.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Aspirar una vez por semana
- No almacenar en húmedo.
- No adicionar suavizante para telas.
- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluido.
- Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.
- No usar blanqueador/No blanquear
-  - No retorcer ni exprimir.
-  - En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.
-  - Secado a la sombra.
-  - Limpieza profesional en seco

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas utilizar papel entre ellas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	<p>Ajustar: tensiones en máquinas y presión del pie. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1,5 cm. Se recomienda no reprocesar.</p> <p><b>Calibre de Aguja :</b> 100/16</p> <p><b>Punta de Aguja :</b> R o RS</p> <p><b>Calibre Hilo :</b> Tex 70 nylon</p> <p><b>Puntadas por Pulgada :</b> 8</p> <p><b>Tipo de Máquina :</b> Plana y/o doble tracción</p>