

PART. ARAN. UNICOLOR : 60.05.37.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO : 60.05.39.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA				
BASE : 44677			TEJIDO : Tejido Punto	
ANCHO:		145 ± 5	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:		145 ± 5	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):		475 ± 25	g/m2	ASTM D3776 OPC. C
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:		Min	100000.00	ci ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:		27 ± 1	hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:		CUM		NFPA 260
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:		1 ± 0	e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :		100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 DURABILIDAD®	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
			CONTRACT SALUD TAPICERIA	
			HOME TAPICERIA INTERIORES	
 FR®	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 260		

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	Decogard Mascotas es una tecnología textil que combate el enganche extremo de los textiles para muebles en contacto con mascotas.	AATCC 22 ASTM D3939

BENEFICIOS

- Buen comportamiento al Estallido y al Rasgado.
- Con fleecce backing que genera sensación de confort y que disimula las imperfecciones de la espuma y/o la confección.
- Tela tipo terciopelo de tacto suave.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente

- No adicionar suavizante para telas.

- No remojar

- Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.



- No retorcer ni exprimir.

- Usar un paño para planchar.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- Lavar con colores similares.

- No almacenar en húmedo.

- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves



- No usar blanqueador/No blanquear



- Secado a la sombra.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusiónado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4-6 horas, trazar mínimo a 1cm adentro del orillo, no generar tensiones, los instrumentos para corte deben estar en óptimas condiciones, conservar una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones de las máquinas para equilibrar la puntada, utilizar pie prensatela adecuado para cada operación, utilizar ajuste adecuado, ajustar presión del pie, Utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : FFG/SES Calibre Hilo : Tex 45 Nylon Puntadas por Pulgada : 8 Tipo de Máquina : Plana y Máquina doble tracción.