

**PART. ARAN. UNICOLOR :** 54.07.52.00.00.  
**PART. ARAN. ESTAMPADO :** 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
<b>BASE :</b> 23132	<b>TEJIDO :</b> Tejido Plano	
<b>ANCHO:</b>	303 ± 3 cm	ASTM D3774
<b>ANCHO CORTABLE:</b>	301 ± 3 cm	ASTM D3774
<b>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):</b>	43 ± 3 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
<b>RETARDANTE LLAMA:</b>	PASA	NFPA 701 METODO 1
<b>COMPOSICIÓN :</b>	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 701 METODO 1 NFPA 701 METODO 2

USOS	
CONTRACT HOTELES CORTINERIA	
CONTRACT HOTELES LENCERIA	
CONTRACT OFICINAS CORTINERIA	
CONTRACT SALUD CORTINERIA	

## BENEFICIOS

- Alta resistencia al rasgado.
- De fácil limpieza.
- Recomendada para uso en espacios comerciales, públicos y hoteleros.
- Retardancia a la llama cumpliendo con la NFPA 701 Método 1
- Textil para mantelería decorativa.
- Velo de alta transparencia y privacidad media con hilos bicolor.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- No adicionar suavizante para telas.

- No almacenar en húmedo.

- No remojar



No usar blanqueador/No blanquear



No retorcer ni exprimir.



No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.



No lavar en seco.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas y presión del pie. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1.5 cm. <b>Calibre de Aguja : 70/10</b> <b>Punta de Aguja : R o RS</b> <b>Calibre Hilo : Tex 24 o Tex 27 FR</b> <b>Puntadas por Pulgada : 8</b> <b>Tipo de Máquina : Plana y Fileteadora 5 hilos.</b>