LAFAYETTE

FICHA TÉCNICA

CASTILLA

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BASE : 22301			TEJIDO : Tejido Plano
ANCHO:		301 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:		299 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):		260.75 ± 11.75 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
REPELENCIA AGUA :	Min	90.00 e	AATCC 22
REPELENCIA AGUA (50 LAV):	Min	80.00 e	AATCC 22 / AATCC 124
MALLAS O PASADAS:		10 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:		CUM	NFPA 260
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
DURABILIDAD	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D5034 ISO 13936-2
LAFGARD	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22

USOS

CONTRACT OFICINAS CORTINERIA	
CONTRACT SALUD CORTINERIA	
HOME CAMA	
HOME CORTINERIA	
HOME MESA	

BENEFICIOS

LAFAYETTE DECO

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Base con especial tejido de falla de aspecto natural, mate y con toque algodonoso de gran acogida internacional.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Posibilidad de producir diseños exclusivos para su empresa.
- Protección Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.
- Resistente a la tensión y al rasgado.
- Tela de fácil confección que puede utilizarse en cualquier estilo de cortinería como: Tradicional, Panel Japonés, Romana, Austriaca, etc. No recomendamos su uso en enrollable.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilizar jabones o detergentes comerciales.

- Lavar con colores similares.

- No almacenar en húmedo.

- No remojar

- No retorcer ni exprimir.

- Secado a la sombra.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Aspirar frecuentemente

- No adicionar suavizante para telas.

- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluido.

- No usar blanqueador/No blanquear

- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.

- Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar instrumentos de corte en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie prensatela para lograr correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1,5 cm.

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

	Calibre de Aguja : 80/12 **Punta de Aguja :** R o RS. **Calibre Hilo :** Tex 30 **Puntadas por Pulgada :** 8 **Tipo de Máquina :** Plana.
Fusionado	Utilizar entretela fusionable con características similares al textil, verificar que la temperatura y presión recomendadas sean uniformes en toda la base de la plancha, controlar el tiempo de exposición según lo recomendado. **Tiempo :** 10 - 12 s **Temperatura :** 120 - 145 oC **Presión :** 90 - 110 psi **Entre Tela :** 100% poliéster, tejido plano,no tejida

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad