

**PART. ARAN. UNICOLOR :** 60.05.37.00.00.

**PART. ARAN. ESTAMPADO :** 60.05.39.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
<b>BASE : 44582</b>		<b>TEJIDO : Tejido Punto</b>	
<b>ANCHO:</b>	150 ± 2 cm	ASTM D3774	
<b>ANCHO CORTABLE:</b>	148 ± 2 cm	ASTM D3774	
<b>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):</b>	318 ± 18 g/m2	ASTM D3776 OPC. C	
<b>ABRASION MARTINDALE - ROTURA:</b>	Min 50000.00 ci	ISO 12947-2	
<b>MALLAS O PASADAS:</b>	23 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007	
<b>RETARDANTE LLAMA CLASE 1:</b>	CUM	NFPA 260	
<b>COMPOSICIÓN :</b>	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 <b>DURABILIDAD</b>	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
 <b>FR</b>	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 260	CONTRACT SALUD TAPICERIA	

## BENEFICIOS

- \* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR,

EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.

- Base con certificación OEKO-TEX STD 100.
  - Buen comportamiento al Estallido y al Rasgado.
  - Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Perfecta para espaldares y silletería de oficina, teatros, auditorios y espacios comerciales. Paneles de pared y techo
  - Tela tipo spacer de alta resistencia para espacios empresariales y comerciales.
  - Textil de alta estabilidad, fresca y confort gracias a su estructura porosa y abullonada.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- No almacenar en húmedo.
- \* Derecho tela: Lado Textura
- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves
- No usar blanqueador/No blanquear
- No retorcer ni exprimir.
- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar instrumentos de corte en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm.  <b>Calibre de Aguja :</b> 90/14 <b>Punta de Aguja :</b> FFG/SES o RG <b>Calibre Hilo :</b> Tex 45 Nylon. <b>Puntadas por Pulgada :</b> 8 <b>Tipo de Máquina :</b> Plana y fileteadora 5 hilos.