LAFAYETTE

FICHA TÉCNICA

HABANNA

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.53.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BASE : 23015			TEJIDO : Tejido Plano
ANCHO:		145 ± 3 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:		142 ± 3 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):		440 ± 20 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
REPELENCIA AGUA :	Min	70.00 e	AATCC 22
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:	Min	80000.00 ci	ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:		32 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:		CUM	NFPA 260
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:		e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
DURABILIDAD	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797
FR	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 260

USOS

CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
CONTRACT SALUD TAPICERIA	
HOME TAPICERIA INTERIORES	

LAFAYETTE DECO

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
LAFGARD	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22

BENEFICIOS

- Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Resistente a la tensión y al rasgado.
- Textil con características de calidad y diseño que lo hacen ideal para la elaboración de elementos decorativos como Pufs, Cojines, Cabeceros.
- Tiene la resistencia de una lona con un toque tipo peach y esta mezcla la convierte en una alternativa diferente y ganadora.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilizar jabones o detergentes comerciales.

- No almacenar en húmedo.

- Use un cepillo de mano de cerdas suaves para la limpieza o restauración de la apariencia.

- Se recomienda planchado con vapor

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- Aspirar frecuentemente

- Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.

- No usar blanqueador/No blanquear

- No lavar en seco.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas y presión del pie. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1,5 cm. Se recomienda no reprocesar. **Calibre de Aguja :** 90/14 **Punta de Aguja :** R o RS. **Calibre Hilo :** Tex 45 Nylon. **Puntadas por Pulgada :** 8 **Tipo de Máquina :** Plana.

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 02/09/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad