

PART. ARAN. UNICOLOR : 59.03.20.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 59.03.20.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE : 23137		TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	280 ± 2 cm	ASTM D3774	
ANCHO CORTABLE:	278 ± 2 cm	ASTM D3774	
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	405.5 ± 20.5 g/m2	ASTM D3776 OPC. C	
REPELENCIA AGUA :	Min 90.00 e	AATCC 22	
MALLAS O PASADAS:	24 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007	
RETARDANTE LLAMA:	PASA	NFPA 701 METODO 1	
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:	1 ± 0 e	NINGUN PAIS	
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 DURABILIDAD	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3AATCC 61 AATCC 8/AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D5034 ISO 13936-2	CONTRACT HOTELES CORTINERIA CONTRACT OFICINAS CORTINERIA CONTRACT SALUD CORTINERIA	  
 FR	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su propagación.	NFPA 701 METODO 1		

BENEFICIOS

- Acabado de Resina Siliconada que disminuye la presencia de hongos y bacterias en el textil, evitando que durante el lavado se pegue la resina.
- Blackout textil con apariencia de lona rústica.

- De fácil limpieza.
Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Tela que brinda a los espacios 100% oscuridad.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Al cargar la tela en la lavadora se debe dejar en contacto textil con textil
- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente
- No adicionar suavizante para telas.
- No remojar
- No retorcer ni exprimir.
- Usar un paño para planchar.
- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
- No doblar la tela
- Cuando termine el ciclo de lavado sacar la cortina inmediatamente.
- Lavar con colores similares.
- No almacenar en húmedo.
- No usar blanqueador/No blanquear
- Secado a la sombra.
- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.
- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.
- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.



RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar. No almacenar doblado.
Costura	Ajustar tensiones de las máquinas para equilibrar la puntada, utilizar pie prensatela adecuado para cada operación, utilizar ajuste adecuado, ajustar presión del pie, Utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm. Se recomienda no reprocesar. Calibre de Aguja : 70/10 Punta de Aguja : R o RS Calibre Hilo : Tex 24 o Tex 27 Fr Puntadas por Pulgada : 6

Tipo de Máquina : Plana.