

**PART. ARAN. UNICOLOR :** 59.03.90.00.00.  
**PART. ARAN. ESTAMPADO :** 59.03.90.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
<b>BASE : 22847</b>	<b>TEJIDO : Tejido Plano</b>	
<b>ANCHO:</b>	151 ± 2 cm	ASTM D3774
<b>ANCHO CORTABLE:</b>	148 ± 2 cm	ASTM D3774
<b>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):</b>	380 ± 20 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
<b>REPELENCIA AGUA :</b>	Min 90.00 e	AATCC 22
<b>ABRASION MARTINDALE - ROTURA:</b>	Min 170000.00 ci	ISO 12947-2
<b>MALLAS O PASADAS:</b>	11 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
<b>COMPOSICIÓN :</b>	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
	Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro	AATCC 61	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
	Decogard Exteriores garantiza la solidez del color a largas exposiciones de luz solar y al contacto con agua clorada y salada.	AATCC 106 AATCC 16 OPC. 3 AATCC	CONTRACT SALUD TAPICERIA	
			HOME TAPICERIA EXTERIORES	

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
		162
	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su propagación.	NFPA 260
	Tecnología que impide el paso del agua y líquidos?.	AATCC 35
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22

## BENEFICIOS

- \* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Colores resistentes a soluciones de Hipoclorito de Sodio (Cloro) con concentraciones hasta 3000 ppm: 4 cucharadas (60 ml) de hipoclorito comercial al 5.25% en un litro de agua.
- Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Indispensable a la hora de tapizar muebles para uso semi-exteriores (Terrazas, patios y balcones). Tales como alta impermeabilidad, aspecto mate, toque textil suave y agradable.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Paradiso, se caracteriza principalmente por sus increíbles y avanzados beneficios y desempeño textil.
- Protección Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.
- Resistente a la tensión y al rasgado.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Todas las soluciones empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio
- No almacenar en húmedo.
- No adicionar suavizante para telas.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluído.



- No usar blanqueador/No blanquear



- No retorcer ni exprimir.



- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- Se recomienda forrar la prenda por el lado resinado, evitando el contacto directo entre resina y resina y/o telas de diferente tono y composición.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas utilizar papel entre ellas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar tensiones de las máquinas para evitar costuras distorsionadas, utilizar el pie prensatela y el ajuste adecuado para cada operación, acondicionar presión del pie, utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones, manipular el textil según el tejido. Margen de costura mínimo de 1,5 cm.  <b>Calibre de Aguja : 90/14</b> <b>Punta de Aguja : R o RS</b> <b>Calibre Hilo : Tex 45 Nylon</b> <b>Puntadas por Pulgada : 8</b> <b>Tipo de Máquina : Plana y/o Doble tracción</b>