

PART. ARAN. UNICOLOR : 59.03.90.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO :

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 23098		TEJIDO : Tejido Plano
ANCHO:	280 ± 3 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	278 ± 3 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	400 ± 20 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
MALLAS O PASADAS:	8.5 ± 7.5 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA:	PASA	NFPA 701 METODO 1
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 DURABILIDAD®	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3AATCC 61 AATCC 8/AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D5034 ISO 13936-2	CONTRACT HOTELES CORTINERIA	
			CONTRACT OFICINAS CORTINERIA	
			CONTRACT SALUD CORTINERIA	
 FR®	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 701 METODO 1		

BENEFICIOS

- Acabado de Resina Siliconada que disminuye la presencia de hongos y bacterias en el textil, evitando que durante el lavado se pегue la resina.
- Ancho de 280 cm permitiendo un mayor rendimiento en confección.
- De fácil limpieza.
- Es una base desarrollada exclusivamente para el mercado institucional y hotelero, cumpliendo con todos los requerimientos de desempeño, calidad y normas exigidas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que

ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.

- Tela que brinda a los espacios 100% oscuridad.
- Todos los lotes de producción vienen con certificado de la norma.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Al cargar la tela en la lavadora se debe dejar en contacto textil con textil

- Lavar con colores similares.

- No almacenar en húmedo.



- No retorcer ni exprimir.



- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.



- Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente

- No adicionar suavizante para telas.



- No usar blanqueador/No blanquear



- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.



- Secado a la sombra.



- No lavar en seco.

- No doblar la tela

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusinado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, trazar mínimo a 1 cm adentro del orillo, no generar tensiones, los instrumentos para corte deben estar en óptimas condiciones, conservar una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas. No almacenar doblado.
Costura	Ajustar tensiones de las máquinas para equilibrar la puntada, utilizar pie prensatela adecuado para cada operación, utilizar ajuste adecuado, ajustar presión del pie, utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1,5 cm. Se recomienda no reprocesar. Calibre de Aguja : 70/10 (máximo 80/12) Punta de Aguja : R o RS. Calibre Hilo : Tex 24 s 30 FR ret. Puntadas por Pulgada : 5 Tipo de Máquina : Plana.