

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE : 23136		TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	143 ± 3 cm	ASTM D3774	
ANCHO CORTABLE:	143 ± 3 cm	ASTM D3774	
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	310 ± 12 g/m ²	ASTM D3776 OPC. C	
REPELENCIA AGUA :	Min 90.00 e	AATCC 22	
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:	Min 100000.00 ci	ISO 12947-2	
MALLAS O PASADAS:	8 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007	
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:	CUM	NFPA 260	
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 DURABILIDAD	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
 FR	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su propagación.	NFPA 260	CONTRACT SALUD TAPICERIA	

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22

BENEFICIOS

- Base perfecta para aplicación en espacios comerciales, oficinas y otros espacios de máxima exigencia.
 - Construcción con hilos multicolor para una apariencia tornasol.
 - Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que
- ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
 - Protección Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.
 - Resistente a la tensión y al rasgado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Aspirar frecuentemente
 - Lavar con colores similares.
 - No almacenar en húmedo.
 - Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves
 - No usar blanqueador/No blanquear
 - Secado a la sombra.
 - No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.
 - Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.
- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente
 - No adicionar suavizante para telas.
 - No remojar
 - Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.
 - No retorcer ni exprimir.
 - Usar un paño para planchar.
 - Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
 - Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas y presión del pie. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1.5 cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : R o RS Calibre Hilo : Tex 45 Nylon Puntadas por Pulgada : 8 Tipo de Máquina : Plana y máquina doble tracción.