

PART. ARAN. UNICOLOR : 60.01.92.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO :

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 33542	TEJIDO : Tejido Punto	
ANCHO:	148 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	144 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	463 ± 10 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:	Min 150000.00 ci	ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:	26 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:	1 ± 0 e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 DURABILIDAD*	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
 FR*	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 260	CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
 MASCOTAS*	Decogard Mascotas es una tecnologia textil que combate el engancho extremo de los textiles para muebles en contacto con mascotas.	AATCC 22 ASTM D3939	CONTRACT SALUD TAPICERIA	

BENEFICIOS

- Base perfecta para aplicación en espacios comerciales, oficinas y otros espacios de máxima exigencia.
 - Buen comportamiento al Estallido y al Rasgado.
 - Con fleece backing que genera sensación de confort y que disimula las imperfecciones de la espuma y/o la confección.
 - Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que
- ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
 - Tela tipo terciopelo de tacto suave.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpieza en seco con percloroetileno - ciclo suave

- Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.



- No usar blanqueador/No blanquear



- Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves



- Lacar únicamente a mano, Temperatura máxima de lavado 40 grados Celsius.



- No secar en máquina.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : R o RS. Calibre Hilo : Tex 70 Nylon.

Puntadas por Pulgada : 6

Tipo de Máquina : plana.